AOCEM MIX MULTIUSO (ex AOCEM MIX-1)

MORTERO PARA REPARACIONES DE MUROS

DESCRIPCIÓN

Mortero monocomponente predosificado, constituido por una mezcla de cemento, arenas seleccionadas y aditivos especiales. Al agregar agua se obtiene una mezcla de consistencia tixotrópica para aplicaciones en superficies verticales y horizontales.

AOCEM MIX MULTIUSO está formulado para obtener una excelente adherencia a la base, con alta resistencia a las 48 horas.

USOS

- Reparación de muros de estuco u hormigón.
- Nivelaciones y reparaciones de pisos hasta 15 mm de espesor
- Relleno de uniones de placas de moldaje.

MODO DE EMPLEO

- La superficie debe estar saturada de agua pero sin agua libre, no debe tener partes sueltas o mal adheridas, ni restos de aceite o grasa que puedan afectar la adherencia a la base.
- Agregar 200 cc. de agua por kilo de **AOCEM MIX MULTIUSO**, o 5 lts. de agua por saco, para obtener una mezcla trabajable. La colocación de ésta debe ser antes de 60 minutos.

RENDIMIENTO

Un saco de 25 kgs. preparado con agua, ocupa un volumen de 15 lt., por lo que el rendimiento dependerá del volumen a cubrir. Como dato práctico, en un espesor de 5 mm rinde aproximadamente 3 m^2.

PRECAUCIONES

- No agregar otros materiales al producto.
- Es importante tener las precauciones normales de curado para un trabajo de estas características.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,4 Kg/lt
Aspecto	Polvo fino de color gris
Tº y Humedad de almacenamiento	20ºC y 75% h.r.
Resistencia a la adherencia a los 28 días	1,18 N/mm^2
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

ENVASES

- Sacos de 25 Kgs.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y prejuicios ocacionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.